

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE PREMIATTA

Data Emissão / Rev.: 02/04/2025

Revisão: 01

Código: FT-0016

Página: 1 de 3

Impermeabilizante Premiatta Balde 5Kg

1. INDICAÇÕES

A argamassa **Impermeabilizante Premiatta**, é classificada como uma argamassa polimérica industrializada para impermeabilização, conforme os requisitos da norma brasileira (NBR) 11.905, estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Foi especialmente desenvolvida para impermeabilização de áreas molhadas tais como cozinhas, banheiros, lavanderias, áreas de serviços, pisos, rodapés, paredes, muros, jardineiras, espelhos de água e calçadas, com espessura de até 10 mm.

2. RECOMENDAÇÕES

- Este impermeabilizante deve ser aplicado por profissional experiente e qualificado que saiba executar os procedimentos aqui descritos;
- Não utilizar o produto caso a argamassa em pó apresente sinais de hidratação;
- Não deve ser utilizado em piscinas, lajes, coberturas, caixas d'água, terraços, tanque de água, diques de contenção;
- Não utilizar o produto após 1h30 da mistura da argamassa com água;
- A peça e o impermeabilizante devem estar protegidas da ação do sol, vento e chuva;
- Não utilizar o produto se a temperatura ambiente estiver abaixo de 5 °C ou acima de 35 °C;
- Antes da mistura com água, tenha a mão todos os utensílios e ferramentas necessárias que irá utilizar durante o procedimento de mistura e aplicação.

3. CONSUMO

O consumo para aplicação com brocha pincel deve ser de pelo menos 1 Kg/m²/demão sendo necessário a aplicação de pelo menos 2 demão cruzadas. Para aplicação com desempenadeira, fazer e ou 2 demãos com no máximo 10 mm de espessura cada uma delas.

4. PREPARO DA BASE

- Não utilizar o produto se a temperatura do material que receberá a aplicação do impermeabilizante ou do substrato estiver abaixo de 5 °C ou acima de 35 °C;
- Após dias chuvosos, aguardar o substrato secar por no mínimo 2 dias para a aplicação;
- Para aplicação do impermeabilizante, o concreto deve estar curado a mais de 28 dias;
- A superfície deve estar limpa, íntegra, sem desagregações. Lavagem prévia com jato de água ou areia pode ser recomendada;
- Fazer correção antes da aplicação caso haja fissuras ou trincas;
- Preencha as cavidades ou nichos existentes na superfície do concreto;
- Em blocos de concreto, preencha as juntas de assentamento de forma que regularize a base;
- A passagem de elementos através da impermeabilização deve ser evitada; quando existir, execute cuidadosamente todos os detalhes, como ralos, rodapés, passagem de tubulações, etc;
- Arredonde todos os cantos e arestas com impermeabilizante com raio mínimo de 8 cm;

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE PREMIATTA

Data Emissão / Rev.: 02/04/2025

Revisão: 01

Código: FT-0016

Página: 2 de 3

- As juntas de movimentação devem ser previstas com espaçamento correto e executadas apresentando superfícies planas e paralelas e
- Não aplique sobre a base seca. Molhe a base antes da aplicação do produto.

5. PREPARO DA ARGAMASSA

- Para aplicação com desempenadeira, dosar com um recipiente apropriado, a quantidade de **1,150,0 litros** de água potável, para cada balde de 5 Kg de impermeabilizante em pó. (Variação de água aceitável \pm 115 mL).
- Para aplicação com brocha / pincel, dosar com um recipiente apropriado, a quantidade de **1,350,0 litros** de água potável, para cada balde de 5 Kg de impermeabilizante em pó. (Variação de água aceitável \pm 135 mL).
- Colocar a quantidade correta de água em um recipiente estanque, limpo e adequado para o volume da mistura;
- Adicionar e lentamente o impermeabilizante em pó sobre a água, misturando e amassando gradualmente até obter uma massa homogênea e livre de grumos;
- A mistura pode ser feita manualmente ou com auxílio de uma hélice misturadora acoplada a uma furadeira de baixa rotação;
- Não adicionar nenhum componente além de água, respeitando rigorosamente a dosagem de água indicada no preparo da argamassa;
- Deixe a mistura descansar por 5 minutos antes de seguir com a aplicação;
- Sempre que a argamassa ficar em repouso, misture novamente antes de voltar a utilizá-la;
- Não utilizar a argamassa depois de 1h00 de sua mistura inicial.

6. APLICAÇÃO

Aplicação com desempenadeira:

- A aplicação pode ser feita com duas demãos;
- 1ª demão: Após o repouso da mistura para o tempo de maturação, aplicar a argamassa com uma desempenadeira metálica ou de plástico, fazendo uma camada de até 10 mm de espessura. Caso a primeira camada tenha sido menor que 3 mm, aplicar a 2ª demão;

Aplicação com brocha / pincel

- A aplicação deve ser feita com duas demãos ou mais, até que toda a superfície esteja coberta;
- Aplicar pelo menos 2 demãos cruzadas, respeitando consumo de pelo menos 1 kg/m²/demão, sem adicionar mais água ao produto, misturando sempre o material para não haver separação de fases (sólido / líquido)
- Aguardar pelo menos 3 horas antes de aplicar a 2ª demão,
- Molhar a base com água limpa sempre antes de aplicar a 2ª demão
-

7. ATENÇÃO E CUIDADOS

- Mantenha o produto na embalagem original e fora do alcance de crianças e de animais domésticos;
- Produto a base de cimento Portland e alcalino em contato com água;
- Impeça o contato com a pele, com os olhos e com a roupa;
- Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave abundantemente com água corrente e procure imediatamente atendimento médico;
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito e procure imediatamente atendimento médico;
- Para sua segurança, ao manusear o produto sempre use equipamentos de proteção individual (EPI), como óculos de proteção e luvas de borracha;
- Profissionais que tenham alergia a algum componente da formulação, não devem utilizar este produto.
-

8. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Agregados beneficiados finos e de granulometria controlada, cimentos especiais, polímeros e aditivos especiais.

9. EMBALAGEM / ESTOCAGEM / PRAZO DE VALIDADE

- Baldes de 5 kg cada;
- Produto possui embalagem reciclável;
- Estocar na embalagem original, em local seco e arejado, protegidos das intempéries e em estrados elevados do solo em pilhas de no máximo 1,5 m de altura;
- A data de **validade** do produto é de até 1 ano após a data de fabricação impressa na etiqueta colada na embalagem no campo "Data de Produção / Lote".

10. DESEMPENHO DAS ARGAMASSA

Esta argamassa polimérica industrializada para impermeabilização atende aos requisitos da ABNT NBR 11905 de aderência, estanqueidade de pressão negativa e variação de consistência.



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE PREMIATTA

Data Emissão / Rev.: 02/04/2025

Revisão: 01

Código: FT-0016

Página: 3 de 3

11. FABRICADO E COMERCIALIZADO POR:	12. QUÍMICA RESPONSÁVEL
CNPJ: 08.804.161/0001-40 Telefone: (19) 3869-5608 Site: www.collore.com.br	Danielle Bertolli de Oliveira CRQ – 04241715 – 4ª Região